

MULTITERRA ACABADO MONOCOLOR

Rev04 Dic 2020

Descripción:

Revestimiento epoxi fluido coloreado para el sellado sistemas multicapa industriales de acabado decorativo brillante.

Propiedades:

- Muy fluido, fácil aplicación
- Acabado coloreado liso brillante decorativo
- Altas resistencias químicas
- Excelente adherencia sobre soportes de hormigón, mortero, fibrocemento...
- Impermeable a al agua, grasas y combustibles
- Pavimento sin juntas
- Pavimento fácil de limpiar y mantener
- No contiene disolventes
- Sellado para el *Sistema Multicapa* (marcado CE bajo este nombre, UNE EN 13813, CPR-2011-1-05)



Características técnicas*:

<i>Acabado</i>	<i>Brillante</i>
<i>Densidad mezcla 22°C (sin árido)</i>	<i>1.35 Kg/l</i>
<i>Pot life 22°C</i>	<i>35 min</i>
<i>% sólidos</i>	<i>100%</i>
<i>Adherencia sobre hormigón (UNE EN 13892-8) (rotura cohesiva)</i>	<i>2.7 N/mm²</i>
<i>Resistencia abrasión taber CS17/1Kg UNE 48-250-93</i>	<i>80 mg</i>
<i>Consumo aprox.</i>	<i>0.5 Kg/m²</i>
<i>Secado al tacto</i>	<i>Aprox. 12 h</i>
<i>Endurecimiento total</i>	<i>7 días</i>
<i>Comportamiento al fuego (EN 13501-1:2007+A1:2010)</i>	<i>B_fs1</i>
<i>Temperatura de soporte mínima/ Máxima ambiental</i>	<i>10°C/30°C</i>

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

Método de aplicación

Preparación del soporte

El ACABADO MONOCOLOR se aplica como sellado se un sistema multicapa. El soporte antes de su aplicación debe ser muy bien aspirado.

Mezcla

El producto ya viene pre dosificado en las cantidades listas para la mezcla. No se recomiendan mezclas parciales. Homogenizar previamente los componentes y verter el catalizador sobre el componente A, mezclar

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com



mecánicamente a bajas revoluciones para no incluir demasiado aire, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Aplicación

Por su elevada fluidez el ACABADO MONOCOLOR se aplica a llana de goma.

Una vez mezclados los componentes se vierten sobre el multicapa y se va esparciendo con movimientos suaves, semicirculares, con una llana de goma cubriendo el cuarzo espolvoreado.

Evitar los repasos tardíos. Es importante un buen aspirado del cuarzo lijado antes de la aplicación del ACABADO MONOCOLOR, restos de polvo pueden dar lugar a poros en la superficie.

No se recomienda su aplicación directamente sobre hormigón, sin espolvoreo de arena, como pintura aplicada a rodillo. Está diseñado para cubrir el cuarzo, por su fluidez no sería cómoda su aplicación a rodillo.

Presentación

Conjuntos de 7 + 2 Kg.

Amplia gama de colores.

Limpieza de herramientas

En fresco con diluyente epoxi.

Una vez endurecido sólo mecánicamente.

Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

HEPYM, S.A Navarra, 9, Polígono Fonollar, 08830 Sant Boi de Llobregat, BARCELONA 11 CPR-2011-1-08	
EN 138813 Revestimiento epoxi fluido para pavimentos	
Comportamiento al fuego	B _F L _S 1
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Resistencia al desgaste	AR _≤ 1
Resistencia al impacto	IR _≥ 4
Adherencia	B _≥ 1,5

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. HepyM, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev04: diciembre 2020.

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono +34936406097

www.hepym.com - hepym@hepym.com