

## HEPYCRIL HR-555

Rev02 Dic 2020

### Descripción:

HEPYCRIL HR-555 es un recubrimiento texturado, impermeabilizante, de alta calidad formulado a base de copolímeros acrílicos y cargas síliceas.

Su formulación rugosa permite disimular los pequeños defectos superficiales.

Especialmente diseñado para su aplicación en fachadas, dando un acabado decorativo y de alta resistencia a la intemperie.

### Propiedades:

- Fácil aplicación, listo al uso
- Impermeable al agua
- Acabado mate decorativo y texturado
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable
- Excelente adherencia sobre soportes minerales
- Sin olor, fácil limpieza con agua
- Excelente resistencia a la intemperie
- Resistente a la alcalinidad de soporte

### Características técnicas\*:

Acabado	<i>Rugoso mate consultar carta de colores</i>
Densidad 22°C	1.7 Kg/l
% sólidos peso	78%
Consumo por capa**	1-1.5 Kg/m <sup>2</sup>
Secado al tacto 23°C	Aprox. 1 -3 h
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y 35°C
Contenido en COV, según Directiva Europea 2004/42/CE Anexo II, categoría c	< 40 g/l
Espesor de aplicación	De 2 a 3 mm

\*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

\*\*Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

### Método de aplicación

#### Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de polvo y defectos como eflorescencias, moho, verdín etc... En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas o papel mal adherido.

Para que el acabado sea uniforme es conveniente que se hayan eliminado los salientes y enmasillado los huecos del soporte a revestir.

Es preciso el saneamiento de las fisuras, si existen, antes de la aplicación del revestimiento HEPYCRIL.

**SERVICIO TÉCNICO**

**Teléfono +34936406097**

**www.hepym.com - hepym@hepym.com**



### Aplicación

HEPYCRIL se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo corto, rodillo de poros, cepillo o equipo de proyección sobre todo tipo de soportes, paredes revocadas, hormigón, yeso, etc.. con un consumo mínimo de 1-1.5 Kg/m<sup>2</sup>.

Para superficies muy porosas es necesario aplicar una capa de imprimación HEFIX, para asegurar un acabado uniforme.

Producto listo al uso, no rebajar con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores de 5°C ni superiores a 30°C.

Evitar las heladas.

El producto se aplica a capa gruesa por lo que la resistencia al agua se adquiere como mínimo 24 h después de su aplicación, evitar la aplicación del producto si se prevén lluvias.

Es aconsejable aplicar paños enteros interrumpiendo los trabajos en esquinas o aristas, para evitar empalmes y conseguir acabados uniformes.

Nunca aplicar en soportes horizontales.

### Presentación

Envases de 15 litros.

Colores según carta.

Para colores especiales consultar.

### Limpieza de Herramientas

En fresco con agua.

Una vez endurecido sólo mecánicamente.

### Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

*La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepam, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev02: diciembre 2020.*

**SERVICIO TÉCNICO**

**Teléfono +34936406097**

**www.hepym.com - hepym@hepym.com**